

# PRIM PLATINA Multicoat RS

материал лакокрасочный  
(ТУ 2312-084-53945212-2016)

## Описание, назначение и область применения

PRIM PLATINA Multicoat RS – антикоррозионная эпоксидная двухкомпонентная грунт-эмаль с фосфатом цинка, предназначенная для долговременной защиты от коррозии наружных и внутренних поверхностей подвижного состава железнодорожного транспорта. Обладает следующими свойствами:

- защищает прокорродированный и чистый металл;
- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности;
- наносится как при положительных, так и при отрицательных температурах до -15°C в зависимости от выбранного отвердителя;
- обеспечивает получение толстослойного покрытия с возможностью нанесения до 200 мкм в один слой;
- повышенные хим-, водо-, износостойкость;
- колеровка по каталогу RAL.

Грунт-эмаль может использоваться как самостоятельное покрытие, так и совместно с различными грунтовками и финишными покрытиями и рекомендуется для долговременной защиты от коррозии наружных и внутренних металлических поверхностей подвижного состава железнодорожного транспорта, в том числе в пищевой промышленности, где отсутствует прямой контакт с питьевой водой.

Покрытие на основе грунт-эмали PRIM PLATINA Multicoat RS обеспечивает защиту от коррозии металлических поверхностей на срок более 15 лет.

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PLATINA Multicoat RS в сухой среде составляет от -60°C до +120°C. При необходимости эксплуатации покрытия в условиях погружения или временного контакта с различного рода жидкими средами рекомендуем проконсультироваться насчет температурного режима эксплуатации со специалистами компании ООО «Защитные покрытия».

## Заключения, одобрения и отзывы

Системы покрытий на основе материалов PRIM одобрены ведущими отраслевыми институтами и включены в реестры, руководящие документы и стандарты крупнейших компаний. Материалы PRIM имеют заключения таких отраслевых институтов, как ЦНИИС, ВНИИЖТ, ЦНИИПСК им. Мельникова, ВНИИСТ, ЯрТЕСТ, ИЦ Лакокраска, Газсерт. Материалы PRIM одобрены и имеют успешный опыт применения такими компаниями, как РЖД, Росавтодор, АВТОВАЗ, Росатом, НОВАТЭК, Россети, Ростелеком, Трансмашхолдинг, Группа ГАЗ, ГМК Норильский Никель, Газпром, УАЗ, РТРС, Акрон, Руссоль, РусГидро, Вымпелком, НЛМК, Уралкалий, Сибур, МТС, УГМК, Московский Метрополитен, Лукойл и т.д.

## Технические характеристики

Внешний вид готового покрытия	Однородное, без посторонних включений
Блеск	Матовый
Цвет	По каталогу RAL, другие цвета по запросу
Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката материала, %, не менее	67
Адгезия пленки, баллов, не более	1

## Рекомендации по применению

### Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препятствующих адгезии. На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи.

### Стальные поверхности

Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее Sa2,5 по ИСО 8501-1) или очень тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St3).

В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 100 мкм.

### **Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали**

Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости.

PRIM PLATINA Multicoat RS в сочетании с отвердителем PRIM E 34 не рекомендуется применять по горячеоцинкованной поверхности. Для горячеоцинкованной поверхности рекомендуется применять материал в сочетании с отвердителем PRIM E 35.

### **Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности**

Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убедиться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1).

При перекрытии темных цветов светлыми необходимо убедиться в отсутствии на поверхности остатков старого пигментного слоя, который может изменить цвет нового покрытия.

### **Рекомендуемое предварительное покрытие**

Материал не требует предварительного грунтования поверхности.

При необходимости можно применять в качестве грунтовки материалы PRIM PLATINA Primer ZR, PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер). Обязательно соблюдать время перекрытия покрытия материалом PRIM PLATINA Multicoat RS – не менее 2-х часов.

Совместимость с другими материалами по запросу.

### **Атмосферостойкость/Химстойкость**

В случае, если материал применяется без финишного слоя возможно пожелтение, появление эффекта меления и обесцвечивания, что не отражается на антикоррозионных свойствах покрытия.

Химические стойкости материала для отдельных цветов могут отличаться.

### **Условия при нанесении**

При комплектации отвердителем PRIM E 34 температура окружающей среды и поверхности от +5°C до +30°C, температура материала от +15°C до +30°C.

При комплектации отвердителем PRIM E 35 температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности от -15°C до +30°C, температура материала от +15°C до +30°C. При применении отвердителя PRIM E 35 возможно изменение декоративных свойств покрытия.

Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала минимум на 3°C точку росы.

Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется.

### **Подготовка материала**

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической мешалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM E (отвердитель) в соотношении по массе 100:8.

После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM PLATINA Multicoat RS необходимо выдержать не менее 0,5 часа. Если относительная влажность воздуха от 80% до 85% или температура ниже +10°C – не менее 1 ч.

### **Жизнеспособность материала**

Температура	+20°C
Время, час, не менее	5

### **Рекомендации по нанесению**

<b>Безвоздушное распыление</b>	
Рекомендуемый растворитель	PRIM R 05 (ПРИМ ЭП)
Количество растворителя	не более 5 % по массе
Диаметр сопла	0,015´-0,025´
Давление	12-22 МПа (120-220 бар)

### Пневматическое распыление

Рекомендуемый растворитель	PRIM R 05 (ПРИМ ЭП)
Количество растворителя	не более 15% по массе
Диаметр сопла	1,4-2,5 мм
Давление	0,25-0,4 МПа (2,5-4 бар)

### Кисть/валик

Рекомендуемый растворитель	PRIM R 05 (ПРИМ ЭП)
Количество растворителя	не более 15% по массе

### Очистка оборудования и инструмента

Рекомендуемый растворитель	PRIM R 05 (ПРИМ ЭП)
----------------------------	---------------------

Рекомендуемый метод нанесения – безвоздушное распыление. При пневматическом распылении, а также при нанесении кистью, валиком, возможно, потребуется разбавление материала, и как следствие, нанесение большего количества слоев для получения необходимой суммарной толщины готового покрытия.

### Рекомендуемая толщина и теоретический расход на однослойное покрытие:

Толщина сухого слоя, мкм	Толщина мокрого слоя, мкм	Теоретический расход, г/м <sup>2</sup>
120	195	230
150	240	290
200	320	385

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и окончательно уточняется на месте проведения работ.

### Время высыхания однослойного покрытия при толщине сухого слоя 130 мкм:

Степень высыхания	Температура	
	+20°C	+60°C
На отлип, час, не более	3	0,4
До степени 3, час, не более	6	1
До степени 5, час, не более	8	1,5
Межслойная сушка, час, не менее	4	1
Полный набор физико-механических свойств, сутки	5	2

При применении отвердителя PRIM E 35, обеспечивающего формирование покрытия при отрицательных температурах, при понижении температуры окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности на каждые 10 градусов значения параметров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза.

Перед сушкой при температуре 60°C необходимо выдержать готовое изделие при температуре 20°C в течение 30 минут. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

\* При воздействии влаги на покрытие, не достигшее полного набора физико-механических свойств, возможно поматование покрытия, образование белого налета. При этом защитные свойства покрытия полностью сохраняются.

### Нанесение следующего слоя

Материалы семейства PRIM PLATINA и PRIM URETAN. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной сушки.

## Рекомендуемые системы покрытий

### Для наружных поверхностей

Назначение слоя	Наименование материала	Количество слоев	Рекомендуемая толщина 1 сухого слоя готового покрытия, мкм	Рекомендуемая суммарная толщина сухого слоя готового покрытия, мкм
Грунт-эмаль	PRIM PLATINA Multicoat RS	1	120-200	120-200
<b>Итого:</b>		<b>1</b>		<b>120-200</b>

### Для внутренних поверхностей

Назначение слоя	Наименование материала	Количество слоев	Рекомендуемая толщина 1 сухого слоя готового покрытия, мкм	Рекомендуемая суммарная толщина сухого слоя готового покрытия, мкм
Грунт-эмаль	PRIM PLATINA Multicoat RS	1	120	120
<b>Итого:</b>		<b>1</b>		<b>120</b>

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения.

### Упаковка, транспортирование и хранение

Основы материала PRIM PLATINA Multicoat RS (основа) и отвердитель PRIM E расфасовываются в металлические емкости:

20 кг (основа) и 1,6 кг (отвердитель)

2,5 кг (основа) и 0,2 кг (отвердитель)

Материал PRIM PLATINA Multicoat RS должен храниться в герметичной таре производителя в складских помещениях или под навесом. Хранение и транспортирование - при температуре от

-30°C до +30°C, без воздействия прямых солнечных лучей. В случае замерзания рекомендуется перед применением выдержать тару с материалом в помещении до достижения температуры материала от +10°C до +30°C. При хранении материала допускается образование легкоразмешиваемого осадка и незначительное увеличение вязкости. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

### Меры безопасности

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте безопасности, который предоставляется по запросу.

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с рекомендациями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем техническом описании, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель также не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в технических описаниях рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.